

Dodatek k technické zprávě: - sanace podloží -

Pro návrh konstrukčních vrstev je uvažováno s typem podloží PIII. V případě nevyhovujícího podloží bude provedena jeho sanace, případně zlepšení vápennou stabilizací na místě. Požadovaná únosnost na pláni je 45 MPa.

V případě výskytu nevhodných zemní nebo nedostatečné únosnosti pláně budou navržena opatření pro zlepšení únosnosti pláně na základě konzultace investor, projektant, zhotovitel.

Konstrukce vozovky:

Asfaltový beton pro ohrubné vrstvy	ACO 11	40 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
Postřík spojovací	PS - CP	0,4 kg/m ²	ČSN EN 13808, ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro ložné vrstvy	ACL 16+	60 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
Postřík spojovací	PS - CP	0,4 kg/m ²	ČSN EN 13808, ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+	50 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
Infiltrační postřík	PI - C	1 kg/m ²	ČSN EN 13808, ČSN 73 6129
Štěrkodrt'	ŠD _A	150 mm	ČSN 73 6126-1
Štěrkodrt'	ŠD _A	min 150 mm	ČSN 73 6126-1

Celkem **min 450 mm**

E_{def,2} na pláni = min. 45 MPa

Konstrukce parkovacích stání:

Betonová drenážní dlažba	DL 80	80 mm	ČSN 73 6131
Lože z drceného kameniva	L 40	40 mm	ČSN 73 6126-1
Štěrkodrt'	ŠD 8/16	100 mm	ČSN 73 6126-1
Štěrkodrt'	ŠD 16/32	200 mm	ČSN 73 6126-1
Štěrkopísek	ŠP 0/8	100 mm	ČSN 73 6126-1

Certifikovaná geotextilie – proti vsaku ropných látek

CELKEM **min 520 mm**

Sanace podloží

Volba sanace bude dle skutečných podmínek.

- Zlepšení zemní pláně vápněním (2-4%) v celkové tl. 300 mm
- Nebo výměna podloží, dle následujícího souvrství:

Štěrkodrt'	0/63 ŠD _A	300 mm	ČSN 73 6126-1
Geomříž s radiální tuhostí 405 kN/m			
Štěrkodrt'	0/63 ŠD _A	300 mm	ČSN 73 6126-1
Geomříž s radiální tuhostí 405 kN/m			
Netkaná textilie 150g /m ² , min CBR 2,0 kN			

Celkem **min 600 mm**

E_{def,2} = min. 45 MPa

* ve výkazu výměr je varianta zlepšení pláně vápněním.